

THREE-LAYER HIGHLY PERMEABLE ROOF UNDERLAYMENT

3-lagige hoch diffusionsoffene Unterspannbahn

Trójwarstwowa membrana wysokoparoprzepuszczalna

- | | |
|--|--|
| BG Трипластова мембрана за подпокривно покритие | LT Trisluoksne membrana, skirta kloti po stogo dangomis |
| TR Üç Katmanlı Çatı Membranı | RO Membrana cu trei straturi sub acoperișuri |
| HU Háromrétegű membrán a tetőfedés alá | SK Trojvrstvá membrána pre strešné plášte |
| RU Супердиффузионная 3-слойная мембрана | CZ Třivrstvá vysoce paropropustná střešní membrána |
| UA Супердифузійна 3-варштова мембрана | ES Membrana de 3 capas transpirable e impermeable |
| EE Katusekattealune kolmekordne membraankile | FR Écran de sous-toiture imperméable et respirant |
| SL Troslojna strešna folija | HR Troslojna krovna membrana |
| LV Trīskārša membrāna zem jumta pārklājuma | IT 3-strato di membrana permeabile per coperture |

 SD
0,02 m

- | | |
|--------------------------------|---|
| EN Vapourpermeability | LV Tvaikacaurlaidība |
| DE Dampfdurchlässigkeit | LT Laidumasgarams |
| PL Paroprzepuszczalność | RO Izolarea împotriva aburilor/deapa |
| BG Паропроницаемост | SK Paropriepustnosť |
| TR Buhar geçirgenlik | CZ Paropropustnost |
| HU Páraáteresztés | ES Permeabilidadalvapor |
| RU Паропроницаемость | FR Perméabilitéà la vapeur d'eau |
| UA Паропроникність | HR Paropropusnost |
| EE Auraläbilaskvus | IT Permeabilitá al vapore |
| SL Paroprepustnost | |

 **270 N** ↑
370 N →

- | | |
|--|---|
| EN Tear resistance | SL Odpornost na trganje |
| DE Nagelreiβfestigkeit | LV Izturība pret plūsumiem |
| PL Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem | LT Atsparumas plyšimui |
| BG Resistencia al desgarro | RO Rezistență la rupere |
| TR Yırtılmadirenci | SK Odolnosť proti trhaniu |
| HU Tépésállóság | CZ Odolnost proti trhání |
| RU Устойчивость к разрывам | ES Resistencia al desgarro |
| UA Стійкість до розривів | FR Résistance à déchirure (clou) |
| EE Vastupidav usrebimise | HR otpornost na kidanje |
| | IT Resistenza al la lacerazione |

 **205 g/m²**

- | | |
|-----------------------------------|--|
| EN Surface mass density | LV Virsas masa |
| DE Oberflächenmasse | LT Paviršiaus masė |
| PL Masa powierzchniowa | RO Greutatea suprafeței |
| BG Повърхностна маса | SK Plošná hmotnosť |
| TR Yüzey gerilim yoğunluğu | CZ Plošná hmotnost |
| HU Területtömeg | ES Masa superficial |
| RU Плотность | FR Masse surfacique |
| UA Щільність | HR Površinska masa |
| EE Tasapinnaline mass | IT Densità di massa di superficte |
| SL Osnovna teža | |

www.corotop.com.pl



PURE

Corotop®

75 m²

1,5 x 50 m



CB S.A.
ul. Ozimska 2a
46-053 Chrzgostowie



20

EN 13859-1: 2010
EN 13859-2:2010
1434

Declaration of performance
Deklaracja właściwości użytkowych
Nr C/052/1

Unique identification code of the product type:
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **WPP/WIZ C/052/1 Corotop PURE**

Characteristics Zasadnicze charakterystyki	Performance Właściwości użytkowe	Tolerance Tolerancja
Reaction on fire Reakcja na ogień	Class / Klasa E	-
Resistance to water penetration Odporność na przesiąkanie wody	Class / Klasa W1	-
Mechanical properties after stretching Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu		
Tensile strength in longitudinal direction Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	480 N / 50 mm	±30%
Tensile strength in transverse direction Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	330 N / 50 mm	±30%
Elongation in longitudinal direction Wydłużenia wzdłuż	90%	±30%
Elongation in transverse direction Wydłużenia w poprzek	140%	±30%
Tear property Wytrzymałość na rozdzielanie		
Tear resistance - longitudinal direction Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem wzdłuż	270 N	±20%
Tear resistance - transverse direction Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem w poprzek	370 N	±20%
Flexibility at low temperature Giętkość w niskiej temperaturze	-40°C	-
Resistance to artificial aging associated with mechanical properties Odporność na sztuczne starzenie związane z właściwościami mechanicznymi przy rozciąganiu		
Tensile strength in longitudinal direction Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	385 N / 50 mm	±30%
Tensile strength in transverse direction Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	265 N / 50 mm	±30%
Elongation in longitudinal direction Wydłużenia wzdłuż	55%	±30%
Elongation in transverse direction Wydłużenia w poprzek	85%	±30%
Resistance to artificial aging associated with resistance to water penetration Odporność na sztuczne starzenie związana z odpornością na przesiąkanie wody	Class / Klasa W1	-
Water vapor resistance Odporność na przenikanie pary wodnej	0,02 m	-0,01 / +0,06

Declaration of performance available on the webpage / Deklaracja właściwości użytkowych dostępna na stronie www.corotop.com.pl

EN
Intended use or uses:
Flexible sheets for underlays which are to be used under roof covering of discontinuous roofs and for walls which are to be used in walls behind outside wall coverings in order to avoid penetration of wind and water from outside.

Rolls should be stored in an upright position under cover, ventilated, free from moisture place. Protect from chemical detergents, high temperatures and sunlight. The rolls must be transported in covered means of transport, protected from damage.

Install in accordance with the instructions on the back of the label.

The product does not contain any hazardous substances listed in Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH).

PL
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Membrana przeznaczona do stosowania jako wyrob podkładowy i warstwa paroprzepuszczalna pod nieciągłe pokrycia dachowe dachów skośnych oraz jako paroprzepuszczalny wyrob podkładowy stosowany pod zewnętrznymi okładzinami ścian, w celu uniknięcia przenikania wiatru i przesiąkania wody z zewnątrz.

Produkt należy przechowywać w pozycji stojącej, w pomieszczeniach krytych, przewiewnych, oddalone od czynnych urządzeń grzewczych. Chronić przed działaniem środków chemicznych oraz działaniem promieni UV, ze względu na możliwość obniżenia parametrów technicznych lub trwałości uszkodzenia produktu. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przemieszczaniem się.

Montować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na odwrocie etykiety.

Wyrob nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 oraz 33 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

 For the sake of the environment, this label was made using recycled materials
W trosce o środowisko ta etykieta została wykonana przy użyciu materiałów pochodzących z recyklingu

DATA PRODUKCJI / NR PARTII | PRODUCTION DATE / LOT NUMBER:

COROTOP CLUB



5 901535 411406

